

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА / ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Выполнение требований настоящей инструкции является обязательным для обеспечения длительного хранения и эксплуатации профилей для гипсокартона производства компании «МЕТАЛЛИК и КО».

1. Транспортирование и хранение

1.1 Профили транспортируются любым видом транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

1.2 При погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении профилей должны быть приняты меры защиты его от атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций.

1.3. Не допускается выгружать изделия сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

1.4 При переносе упакованных профилей расстояние между точками захвата не должно превышать двух метров.

1.5 При перевозке профилей на транспортных средствах недопустим свес упаковок за пределы транспортного средства.

1.6 При погрузке в транспортное средство упаковки профилей укладывают друг на друга без прокладок с высотой укладки не более 1.0 м для профилей из оцинкованной стали.

1.7 Упаковки с профилями необходимо закреплять на транспортном средстве для предотвращения смещения во время транспортировки.

1.8 Недопустимо укладывать что-либо сверху упаковок профиля при транспортировании и хранении.

1.9 Условия хранения упакованных профилей в части воздействия климатических факторов - по ГОСТ 15150.

1.10 Места складирования должны хорошо проветриваться, быть надежно защищены от проникания атмосферных осадков, солнечных лучей, вредных веществ, коррозионно-активных агентов, способствующих образованию и развитию коррозии (ионы хлора, пары аммиака), дыма, пыли, а также исключают образование конденсата внутри пачки по причине колебаний температуры и влажности.

1.11 Упаковки с профилем укладывают на стеллажи, стойки или хранят в штабелях не более 4 рядов вверх, с использованием деревянных калиброванных прокладок.

Не допускается совместное хранение профилей с химическими, легкогорючими и воспламеняющимися веществами.

1.12 При разгрузке надо избегать повреждения тары, упаковки.

1.13 Срок хранения профилей не более шести месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

1.14 С целью исключения образования конденсата внутри упаковки (по причине колебаний температуры и влажности) рекомендуется упаковочную пленку при хранении на складе удалить.

2. Монтаж и эксплуатация.

2.1 При монтаже следует принять меры, исключающие возможность механического повреждения профиля при его эксплуатации.

2.2 Монтаж профиля следует проводить в соответствии с проектом собираемой из них конструкции, инструкцией по монтажу, проектом производства работ и действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

2.3 При производстве монтажных работ не допускается:

- механическое повреждение профиля (образование остаточных деформаций, изменение формы поперечного сечения, вмятин и т.д.);
- производить крепление и стыковку профилей методом сварки и резки профилей газопламенными резаками или абразивными кругами;

2.4 При необходимости демонтаж профилей производить с выполнением мер, обеспечивающих их сохранность.

2.5 Условия эксплуатации.

- Допустимые зоны влажности (по СНиП 23-02-2003): сухая, нормальная, влажная.

- Допустимые степени агрессивности окружающей среды (по СНиП 2.03.11-85): неагрессивная, слабоагрессивная.

3. Гарантийные обязательства

3.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие профилей для гипсокартона требованиям технических условий.

3.2 На изделия производителем установлен гарантийный срок 2 года со дня продажи.

3.3 Гарантия действительна при наличии правильно и четко заполненного соответствующего документа.